



Scheda tecnica:
Vernice Spartitraffico

Cod.: 2R28 – Bianco
2R29 – Blu
2R30 – Giallo
2R84 - Nero

Sigla: ST2R28-84
Rev.: 3
Data: 27/10/2022

Tipo di prodotto:

Vernice monocomponente per segnaletica orizzontale

Confezioni:

Latte da 2,5 litri e 15 litri.

Caratteristiche prodotto:

Prodotto a base di clorocaucciù plastificato e resine alchidiche modificate, resistente all'abrasione.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido Viscoso		Visivo	//
Colore	Bianco/Blu/Giallo/Nero		Visivo	//
Viscosità	mPa*s	5000-10000	Brookfield	± 2500
Residuo Secco	%	68-70	Met. Int. ISTR. 48	± 1
Densità a 20°C	Kg/dm ³	Giallo: 1,400 Blu: 1,400 Nero: 1,400 Bianco: 1,600	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02
Granulometria	micron	20-30	Met. Int. ISTR. 47	//

Impieghi / applicazioni:

Vernice ad alta durata con buona flessibilità, in grado di seguire le oscillazioni del fondo stradale.

Ideale inoltre per la segnaletica industriale su pavimentazione in cemento o cemento quarzato.

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi o sali che possano compromettere l'adesione del prodotto verniciante.

Modalità d'impiego:

Metodo di applicazione:	Spruzzo convenzionale, Airless, Rullo (utilizzo a spruzzo e airless solo per uso professionale)	
Diluizione:	Dil. Sintetico Extra 618, Dil. Polivalente 610	
Resa teorica:	4-5 m ² /Litro	
Condizioni di applicazione:	Temperatura: +5/+35 °C Umidità relativa: 0-75 %	
Essiccazione:	Fuori polvere: 10-15 minuti Fuori tatto: 15-25 minuti In profondità: 5-6 ore Sopravernicibilità: 5-6 ore minimo	
Apparecchiature di spruzzo:	Convenzionale:	Ugello 1,6-1,8 mm Pressione dell'aria: 3,5-4 Kg/cm ² Diluizione 5-10%
	Airless:	Ugello 0,018-0,021 pollici Rapporto di compressione 30:1 (Pressione 150-180 Kg/cm ²) Diluizione 5%



Scheda tecnica:
Vernice Spartitraffico

Cod.: 2R28 – Bianco
2R29 – Blu
2R30 – Giallo
2R84 - Nero

Sigla: ST2R28-84
Rev.: 3
Data: 27/10/2022

Ulteriori informazioni:

Mantenere il prodotto a temperature non superiori ai 40°C.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.